

내약용품 보수제 (AM-A-3000)



용도

- 물 및 악물(폐수처리 시설물 포함) 보관용 철재, 콘크리트 탱크
- 제철소, 제련소, 도금공장 등의 주요 시설물 보수

물성자료

※ 육성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.

마감상태	무광	추천건조도막두께	1,000 ~ 5,000 μ m	재도장간격(25°C)	18 ~ 48시간
색상	회색	피도면	철재, 콘크리트	혼합비(무계비)	주제 : 경화제 = 5 : 1
도장회수	1회	이론도포면적	0.51m ² /KG (건조도막두께 1,000 μ m 시)	세척제	KHM-129(M) 신나
조성	2액형	가시시간(20°C)	60분	저장기간	1년 (5 ~ 38°C 실내보관 기준)
부피고형분	약100%	건조시간(25°C)	경화 : 18시간		